

Technický list – LUKAPROFIL – smrkové palubky obkladové a podlahové

Tento technický list uvádí vlastnosti obkladových palubek a podlahových palubek, dle ČSN EN 14519 a ČSN EN 13990. Znaky pro třídění jsou převzaty z ČSN EN 13990

Definice volných prodejních tříd:

Prodejní třída:	A/B	B/C	A/B-	A/C
Poměr zastoupených kvalit [%]:	A : B = 40 : 60	B : C = 10 : 90	A : B : C = 30 : 40 : 30	A : B : C = 30 : 35 : 35

Znak	Třída A	Třída B	Třída C
Suky	<p>Dovoluje se:</p> <p>černé tužkové suky do \varnothing 5 mm pokud nejsou ve skupinách</p> <p>zdravé srostlé suky do 10% šířky + 30 mm</p> <p>částečně srostlé, černě ohraničené suky, dlouhé hranové suky a nesrostlé suky (ne vypadavé) do 10% šířky + 15 mm</p> <p>nahodilé malé chybějící a poškozené hranové suky do 20% maximální přípustné plochy suku za podmínky, že není ovlivněno překrytí podkladu</p> <p>sukové zátky ze stejné dřeviny do velikosti největšího dovoleného suku</p> <p>Nedovoluje se:</p> <p>vypadavé suky, díry po sucích, shnilé suky</p>	<p>Dovoluje se:</p> <p>černé tužkové suky do \varnothing 5 mm</p> <p>zdravé srostlé suky, částečně srostlé, černě ohraničené suky, dlouhé hranové suky a vypadavé suky do 10% šířky + 50 mm</p> <p>ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm</p> <p>sukové zátky ze stejné dřeviny</p>	<p>Obkladové a podlahové palubky volné prodejní třídy C splňují konečný účel obkladu nebo podlahy.</p>
Vytrhaná vlákna (opracování poškozená místa)	<p>Dovoluje se:</p> <p>u suků do 20% plochy suku</p> <p>na jiných místech do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr)</p>	<p>Dovoluje se:</p> <p>u suků do 40% plochy suku</p> <p>na jiných místech do 40% maximální přípustné plochy suku</p>	
Tlakové zakřivení (křemenitost)	<p>Dovoluje se: za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj</p>	<p>Dovoluje se: za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj</p>	
Smolníky	<p>Dovolují se:</p> <p>ojedinělé do velikosti 2 mm x 25 mm nebo stejné plochy v mm²</p> <p>jeden smolník do velikosti 3 mm x 40 mm nebo</p>	<p>Dovolují se:</p> <p>do velikosti 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy v mm² bez omezení</p> <p>tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové délky 150 mm</p>	

	stejně plochy v mm ² na každý 1,5 m délky	nebo stejné plochy v mm ² na každý 1,5 m délky	
Trhliny	Dovolují se: vlasové trhliny, čelní trhliny ne delší než šířka desky u palubek s perem a drážkou na čelech: ojedinělé, ne delší než ½ šířky Nedovolují se: pronikající šikmé trhliny a trhliny boční s výjimkou čelních trhlin, trhliny pronikající z líce na bok, odlupčivé trhliny, trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky	Dovolují se: pronikající trhliny na líci (max. 1 mm široké) do 300 mm délky, čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky palubky ojediněle přípustné u palubek s profilovanými čely Nedovolují se: odlupčivé trhliny	V této třídě jsou obsaženy palubky, které nevyhoví třídícím znakům volné prodejní třídy B.
Dřeň	Dovoluje se: na 1/5 délky ne širší než 5 mm	Dovoluje se:	
Barevné rozdíly (zamodrání)	Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)	Dovolují se: lehké změny barvy jako červené kroužky a zamodrání (zbarvení na rubu se dovoluje)	
Poškození napadením houbou	Nedovoluje se:	Nedovoluje se: (s výjimkou zbarvení)	
Poškození hmyzem	Nedovoluje se:	Nedovoluje se:	
Obliny	Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka	Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka na ¾ délky	
Zárost	Dovolují se: ojedinělé do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm ²	Dovoluje se: ojediněle	

U třídy A/B může nejvýše 5 % dílců z dodávaného množství, může nesplňovat požadavky třídy B, musí však splňovat požadavky třídy C.

Měření uvedených znaků musí být provedeno v souladu s ČSN EN 1310. Suky jsou měřeny obecnou metodou uvedenou v ČSN EN 1310 článek 4.1.1.

Vlhkost obkladových palubek je v rozsahu do (17 ±2) % v souladu s ČSN EN 14519.

Vlhkost podlahových palubek je stanovena na (10 ±2) % v souladu s ČSN EN 13990.

Reklamační podmínky:

Všechny palubky musí být prohlédnuty před montáží nebo během 7 dní po dodání, podle toho co nastane dříve. V případě reklamace týkající se vlhkosti, rozměrů nebo klasifikace bude proveden odběr vzorků z dodaného zboží v souladu s ČSN EN 14519 příloha C nebo ČSN EN 13 990 článek č. 8, pokud není zainteresovanými stranami dohodnuto jinak.